




SCHEDA TECNICA

Revisione: 25 luglio 2013



Fissacal

Isolante fissativo per pitture a calce.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Prodotto di fondo per idropitture e rivestimenti a base di grassello di calce.

Impiego: Adatto come mano di fondo ancorante su muri nuovi o preverniciati esterni. Riduce ed uniforma gli assorbimenti dei supporti da verniciare e consolida l'intonaco.

Applicazione

Preparazione supporti:



Superfici Esterne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACAL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 24 ore.



Superfici Esterne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACAL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 24 ore.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Pennello e Rullo: Diluire da 1:1 a 1:2 con acqua a secondo dell'assorbimento del supporto.

Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Avvertenze: Non aggiungere il fissativo all' idropittura CALCECOLOR in fase di diluizione , perché si creerebbe incompatibilità tra i componenti.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1	Kg/l
Viscosità:		
pH:	7-8	
Solido in peso:	13%	
Resa teorica:	6 – 7	mq/l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Traslucido	
Confezioni:	5 – 20	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.