




## SCHEDA TECNICA

Revisione: 25 luglio 2013



# Idrostop

Trattamento per cortina.

## Caratteristiche generali

---

**Tipologia del prodotto:** Fondo impregnante protettivo, formulato con copolimeri di metacrilati. Un accurato dosaggio di solventi a diversa tensione superficiale consente alla sostanza filmogena del prodotto di penetrare attraverso i pori della superficie nelle zone più profonde del supporto. Elevata durezza, ottima resistenza agli acidi ed alcali, buona elasticità. Di aspetto semilucido.

**Impiego:** Indicato come trattamento per cortine e tutti i materiali assorbenti tipo mattoni, calcestruzzo, tegole, cemento, ecc.

## Applicazione

---

**Preparazione supporti:** *Superfici Esterne:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Pulire accuratamente le superfici da trattare. Applicare quindi una mano di IDROSTOP seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



## Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:** *Pennello, Rullo, Spruzzo:* Il prodotto può essere diluito fino ad un massimo di 1:1 con diluente sintetico, a seconda dell'assorbimento del supporto.



|                                   |                                |    |
|-----------------------------------|--------------------------------|----|
| Temperatura di applicazione:      | +5 ÷ +35                       | °C |
| Umidità relativa di applicazione: | < 85%                          |    |
| Spessore consigliato:             | non applicabile                |    |
| Fuori polvere:                    | 0,5                            | h  |
| Riverniciabile dopo:              |                                |    |
| Secco in profondità:              | 24                             | h  |
| Pulitura attrezzi:                | con diluente sintetico o nitro |    |

## Caratteristiche tecniche

---

|                 |               |      |
|-----------------|---------------|------|
| Peso specifico: | 0,80 – 0,95   | Kg/l |
| Viscosità:      |               |      |
| Solido in peso: | 22,5%         |      |
| Resa teorica:   | 8 – 10        | mq/l |
| Colore:         | Incolore      |      |
| Aspetto:        | Trasparente   |      |
| Confezioni:     | 0,75 – 5 – 20 | l    |

## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Voci di capitolato

---

Trattamento per cortina. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di una mano di IDROSTOP nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere l'effetto desiderato. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**