

MONOFOND BIANCO

Turapori bianco

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo riempitivo turapori per legno. Formulato con un legante che conferisce al prodotto durezza e carteggiabilità. Rapida essiccazione. Indicato come prima mano su legni da carteggiare, infissi, mobili, scale. ecc.

SUPPORTO

Manufatti in legno.


PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE

Pulire accuratamente il supporto.



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	Volume
MONOFOND B	100 cc
Diluyente Nitro I040	15-25 cc
Viscosità Ford4 20°C	20-25"



AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,8 - 2,0 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello
Pistola Airless :	ugello Ø 0,13 - 0,15 inches
Pressione :	120 - 150 bar



Turapori bianco


APPLICAZIONE

Applicare 1-2 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.



ESSICCAZIONE

Ad Aria	Fuori polvere	15-20 minuti
	Manipolabile	30 minuti
	Essiccato	8 ore



RIVERNICIATURA

Possibile dopo 2 ore.



DATI TECNICI

Colore	Bianco.
Peso specifico	1,5 Kg/l.
Resa teorica	Non inferiore a 6-7 mq/l prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 35 micron.
Pot-life	Indefinito
Stoccaggio	di calore.



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.