




LOGGIA
industria vernici

SCHEMA TECNICA

Revisione: 7 novembre 2014



Prima Fond

Primer in pasta bianco

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Primer in pasta a base di specifiche resine sintetiche e cariche micronizzate. Ottima aderenza, buona lavorabilità. Buona tixotropia che evita la colatura. Facilità di applicazione. Elevata resistenza.

Impiego: Primer di base per decorativi Marmorino Cerato, Marmorino Antico, Platinum oro e argento

Applicazione



Preparazione supporti:



Pulire accuratamente le superfici (pareti o cartongessi) che devono essere decorate rimuovendo accuratamente tutte le impurezze per mezzo di carte abrasive. Preparare la superficie con stucchi in polvere o in pasta (tipo Flystuk). Dopo 12 ore dalla fine dell'applicazione dello stucco rasante, carteggiare con carte abrasive tipo P120-P150. Applicare una mano di fissativo vinilico FISSAMUR diluito 1:3 con acqua. Attendere 4-5 ore e applicare 1-2 mani di PRIMA FOND, bianco o dello stesso colore della finitura.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Fratteggio, Spatola e Spatola americana: Applicare il prodotto tal quale. Procedere con rasature successive mediante fratteggio o spatole in acciaio, fino ad ottenere una superficie liscia.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore tipico:	0,5 ÷ 1	mm
Verniciabile dopo:	6	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,75 ÷ 1,85	Kg/l
Viscosità:		
pH:	7 – 8	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica:	0,5	mq/Kg
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	0,5 - 1 - 5 – 20	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.