LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 8 novembre 2019

PRIMER MONOLITH ATTAK

Primer resinoso per superfici lisce e assorbenti del ciclo MONOLITE

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Il **PRIMER MONOLITH ATTAK** è un primer resinoso ancorante come per superfici lisce e assorbenti come pavimenti in cemento , consigliato anche su superfici difficili come mattoni, marmi, piastrelle. ceramiche.

Impiego: Il **PRIMER MONOLITH ATTAK** è una particolare miscela di resine polimeriche e microresine in dispersione acquosa caricata con quarzo ad elevata stabilità in ambiente alcalino.

Applicazione

Preparazione supporti: Il **PRIMER MONOLITH ATTAK** deve essere applicato su supporti perfettamente puliti, esenti da materiali incoerenti, esenti da oli, grassi, cere, pitture a calce.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Rullo e Pennelli: Diluire al 10 % acqua facendo attenzione ad una applicazione uniforme sulla superficie.
Dopo la diluizione e prima di ogni prelievo è indispensabile mescolare accuratamente il prodotto.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,45	Kg/l
Viscosità:	30.000 ÷ 40.000	cPs
pH:	5,0 – 6,5	
Solido in peso:	81%	
Resa teorica	0,150	Kg/mq
Colore:	Bianco grigio	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	2,5 – 5	Kg
Granulometria:	0,1	mm
Temperatura di applicazione:	+2 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	2 ÷ 4	h
Secco in profondità:	12	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.