



LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 22 febbraio 2018



Pliomarc per piscine

Caratteristiche generali

- Tipologia del prodotto:** Finitura protettiva a solvente essiccante ad aria a base di speciali resine pigmenti, cariche micronizzate ed additivi Finitura protettiva essiccante ad aria d con buona copertura e ottima resistenza all'acqua, all'usura ed agli agenti chimici a base di a base di copolimeri stirolo-acrilici (Pliolite), pigmenti e cariche micronizzate. Specifica per la finitura protettiva e decorativa di piscine e vasche in materiali cementizi. Di facile manutenzione ed ottima resistenza ad acidi ed alcali diluiti.
- Impiego:** Specifica per la finitura protettiva e decorativa di piscine e vasche in materiali cementizi. Di facile manutenzione ed ottima resistenza ad acidi ed alcali diluiti.

Applicazione

Preparazione supporti:



Piscine nuove verniciature : E' necessario verificare l'assorbimento del supporto, che deve garantire una sufficiente porosità per essere verniciata senza sfogliamento .Lo smalto non deve essere applicato su supporti non porosi come piastrelle , gress , cotto .

Non idoneo per la verniciatura di piscine in vetroresina



Piscine da riverniciare: Verificare la compatibilità con vecchie pitture applicate prima di effettuare il ciclo di verniciatura .Vecchie vernici non ancorate o friabili vanno rimosse meccanicamente, quindi procedere all'applicazione

Applicazione . Sulla superficie perfettamente asciutta applicare una prima mano di PLIOMARC PER PISCINE. Dopo 12 ore applicare una seconda mano. E' possibile riempire con acqua dopo almeno 6 giorni dall'ultima passata .

RIPRISTINI: Qualora si debbano fare ripristini di superfici già trattate con il medesimo prodotto, rimuovere adeguatamente le varie incrostazioni, carteggiare con carta abrasiva fine ed applicare due mani di Smalto con le modalità viste sopra.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Pennello e Rullo:



1° mano Diluire al 25 – 35 % con diluente sintetico. Aspettare 12 ore tra una applicazione e la successiva.

2° mano Diluire al 10 - 20% con diluente

L'applicazione dello smalto deve essere effettuata rapidamente senza insistere eccessivamente sulla stessa zona. Eventuali spessori superiori a quelli indicati devono essere ottenuti con più applicazioni sulla precedente asciutta.

AVVERTENZE

Il prodotto può essere rimosso per contatto prolungato con gli oli solari e si consiglia pertanto di non applicarlo sul bordo piscina

Prima di mettere in contatto il prodotto applicato con l'acqua di riempimento della piscina, lasciare trascorrere almeno 6 giorni per la corretta reticolazione.

Non applicare su superfici esposte al sole.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50 ÷ 100	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Secco al tatto	1 - 2	h
Riverniciabile	12	h
Secco in profondità:	24 - 36	h
Reticolazione completa	6 giorni	
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,15 ÷ 1,3	Kg/l
Viscosità:		
Solido in peso:	53%	
Resa teorica:	7 – 8	mq/Kg
Colore:	Bianco e Colori di Cartella	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	1 - 5 - 20	Kg

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.