

POLIPLUS - FL - sat**Smalto poliuretanico satinato****CARATTERISTICHE GENERALI**

Smalto poliuretanico bicomponente formulato con speciali resine alchiliche e reticolate con resine isocianiche alifatiche. Dotato di buona resistenza agli agenti chimici ed atmosferici e buona copertura. E' particolarmente indicato per la verniciatura di finitura di strutture e manufatti in legno sia per esterni che per interni.

SUPPORTO

Primer e fondi epossidici, epossivinilici e poliuretanici.
Fondi poliestere.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400.
Pulire accuratamente prima di verniciare.

**RAPPORTO DI MISCELAZIONE**

Volume	
2	Smalto poliuretanico
1	Catalizzatore PU 3575 o PU 4852
0.1	Diluente I050
Viscosità Ford4 20°C	16-18"

**AEROGRAFI**

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello
Pistola Airless :	ugello Ø 0,09 - 0,11 inches
Pressione :	120 - 150 bar



POLIPLUS - FL - sat**Smalto poliuretanico satinato****APPLICAZIONE**

Applicare 2-3 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.

**ESSICCAZIONE**

	Fuori polvere	Manipolabile	Essiccato
Aria a 20° C	20 min.	8 h	24 h

**DATI TECNICI**

Confezioni	I - 2,5 - 5 - 20 Kg.
Colore	Tinte RAL
Peso specifico	1,2 - 1,35 Kg/l.
Resa teorica	Secondo colore, non inferiore a 6-7 mq/l prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 50 micron.
Pot-life	6-8 h a 20° C.
Stoccaggio	24 mesi in confezione integra e in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.

**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040.

NORME DI SICUREZZA