




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 26 luglio 2013



Italian graffiti all'acqua SIL

Protettivo antivandalismo per marmi e pietre a base di siliconi.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Trasparente acrilico all'acqua iningiallente, 'sacrificale' rende reversibile l'operazione di protezione del monumento o dell'edificio trattato. Formulato con siliconi speciali che ne consentono una scivolosità permanente, impedendo l'ancoraggio di altre vernici senza alterare la sua caratteristica di forte adesione sui supporti da proteggere. Resistente agli agenti inquinanti e perfettamente lavabile anche con solventi forti per permettere l'asporto di graffiti eseguiti con pennarelli indelebili, vernici spray, ecc.

Impiego: Il trattamento con ITALIAN GRAFFITI è possibile solo su supporti resistenti alla sua rimozione a caldo con acqua, vapore, detersivo. In caso di dubbio effettuare una prova su una zona non evidente. Si applica su mattoni, laterizi faccia vista, pietra, marmo, travertino levigato, granito, arenaria, pannelli prefabbricati, cementizi, metalli verniciati e non, pitture e rivestimenti plastici. Su tutti i materiali molto porosi, come per es. intonaci grezzi, non è consigliata l'applicazione del prodotto. Su superfici sabbiate si possono presentare aloni bianchi per il diverso assorbimento del supporto.

Avvertenze: Per togliere i graffiti è sufficiente lavare la superficie con acqua calda saponata e spazzola o con lancia a vapore. L'aggiunta del detersivo facilita la pulizia, mentre per i più tenaci usare diluente nitro. Per riottenere la caratteristica antigraffiti, bisogna riapplicare il prodotto come di seguito descritto.

Applicazione

Preparazione supporti: *Superfici Esterne:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Pulire accuratamente le superfici da trattare. Applicare quindi due mani di ITALIAN GRAFFITI seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Pennello e Rullo: Prodotto pronto all'uso. Attendere 4-6 ore tra una mano e l'altra.

Spruzzo ad aria: Prodotto pronto all'uso. Attendere 4-6 ore tra una mano e l'altra.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	20 ÷ 25	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	4 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,90 – 1,05	Kg/l
Viscosità:		
Solido in peso:	20%	
Resa teorica:	12 – 14	mq/l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Trasparente	
Confezioni:	1 – 2,5 – 14	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Protettivo antivandalismo per marmi e pietre a base di cere. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di due mani di ITALIAN GRAFFITI nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere l'effetto desiderato. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.