




**LOGGIA**  
industria vernici

## SCHEDA TECNICA

Revisione: 27 agosto 2019



# MARMO ROMANO



Rivestimento decorativo a spatola a base calce.

### Caratteristiche generali

---


**Tipologia del prodotto:** Rivestimento a base di calce idrata micronizzata, polvere di marmo e sabbie silicee, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti. Permette di riprodurre l'effetto della pietra. Ottima resistenza agli agenti aggressivi presenti in zone industriali e marine; inoltre il prodotto è resistente ai raggi U.V. ed alle muffe.

**Impiego:** Indicato per l'impiego su edifici antichi o moderni artisticamente interessanti. Il prodotto può essere utilizzato per rivestimenti interni ed esterni.

### Applicazione

---

**Preparazione supporti:** **Per uso interno:** Prima di applicare il Marmo Romano è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente carteggiati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120-P150) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di Primer per Marmo Romano per unificare i vari assorbimenti del muro.



**Per uso esterno:** Applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di Primer per Marmo Romano per unificare i vari assorbimenti del muro.

### Indicazioni applicative tecniche

---

**Metodi applicativi:** *Spatole in acciaio inox o frattazzo:* Pronto all'uso. Eventualmente per esigenze particolari aggiungere max 5 % d'acqua.



Applicare una mano di Marmo Romano con la spatola in acciaio inox con uno spessore di circa 1,5: 2 mm a prodotto ancora umido. Lavorare MARMO ROMANO con l'apposito Tampone Hellenica, per ricreare le caratteristiche venature irregolari del marmo. Appena il prodotto inizia ad essiccare procedere ad una prima lucidatura per mezzo di una spatola in acciaio inox per



compattare le increspature più evidenti. Dopo essiccazione quasi completa, ripetere la lucidatura. Per riprodurre le fughe tra le pietre, aiutandosi con un listello incidere la superficie con la punta della spatola. Lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare la finitura. A prodotto ancora umido è possibile applicare una seconda mano di Marmo Romano per ottenere uno spessore maggiore e lavorarlo come già descritto per la prima mano.

*Finitura MARMO ROMANO con velatura colorata:*

Dopo 24 ore dall'applicazione del Marmo Romano è possibile applicare una mano di effetto tamponato per la protezione della calce ed ottenere un effetto anticato.

*Finitura naturale MARMO ROMANO naturale:*

per protezione colore naturale del MARMO ROMANO e per ottenere un effetto idrorepellente dopo 48 ore è possibile applicare una mano di PELLE DI LUNA TRASP.

Temperatura di applicazione:	+10 ÷ +36	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	mm per mano
Fuori polvere:	2-4	h
Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	20-25	giorni
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Tempo di essiccazione al lavaggio:	30	gg

## Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

## Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,7 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	75%	
Resa teorica:	1,5- 2	mq/Kg
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Marmo lucido	
Confezioni:	1 - 5 - 25	Kg


## Stoccaggio

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza

---

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

---

## Voci di capitolato

---

Rivestimento decorativo a spatola a base calce. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSacril e due di Primer Acrilico. Applicazione di tre mani di MARMO ROMANO nella quantità prevista per ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € ..... al mq compreso di materiale e posa in opera.

---

## Avvertenze

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

---

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**